

(12) NACH DEM VEREINBAR ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Januar 2004 (15.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/005358 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C08F 8/28

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/006973

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. Juli 2003 (01.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 30 251.0 4. Juli 2002 (04.07.2002) DE
103 19 198.4 29. April 2003 (29.04.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KURARAY SPECIALITIES EUROPE GMBH [DE/DE]; Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PAPENFUHS, Bernd [DE/DE]; Rembrücker Weg 6a, 63179 Obertshausen (DE).
STEUER, Martin [DE/DE]; Platanenweg 18, 65853 Liederbach (DE). JONAS, Simon [DE/DE]; Im Höhlchen 11, 65795 Hattersheim (DE).

(74) Anwälte: MAI, Peter usw.; John-F.-Kennedy-Strasse 4, 65189 Wiesbaden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen


[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CROSS-LINKED POLYVINYL ACETALS


(54) Bezeichnung: VERNETZTE POLYVINYLACETALE




(1)



(3)



(2)



(4)

(57) Abstract: The invention relates to a cross-linked polyvinyl acetal which is characterized in that it can be obtained from at least one polyvinylacetal (1) which is obtained by reacting at least one polymer (A), which contains a) 1,0 to 99.9 wt. % structural units of formula (1), b.) 0 to 99.0 wt. % structural units of formula (2), c.) 0 to 70.0 wt. % structural formula (3), d.) 0.0001 to 30.0 wt. % structural units of formula (4) respectively in relation to the overall weight of the polymer (A), with at least one compound (B) of formula (5).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein vernetztes Polyvinylacetal, welches sich dadurch auszeichnet, dass es aus mindestens einem Polyvinylacetal (1) erhältlich ist, welches durch Umsetzung mindestens eines Polymers (A), das a.) 1,0 bis 99,9 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (1), b.) 0 bis 99,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (2), c.) 0 bis 70,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (3), d.) 0,0001 bis 30,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (4) jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymers (A) enthält, mit mindestens einer Verbindung (B) der Formel (5) erhältlich ist.

Vernetzte Polyvinylacetale

Die vorliegende Erfindung betrifft neue, vernetzte Polyvinylacetale, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung.

5 Bekannt ist, Polyvinylacetale, insbesondere Polyvinylbutyrale zusammen mit Weichmachern durch Extrusion zu Folien zu verarbeiten, die insbesondere in Verbundsicherheitsgläsern eingesetzt werden.

10 Zur Erhöhung des Molekulargewichtes solcher Polyvinylbutyrale wird in der EP-A-0 211 818 vorgeschlagen, sie durch stabile, intermolekulare Diacetalverknüpfungen, zu vernetzen. Die Vernetzung erfolgt dabei durch Aldehyde mit mindestens zwei Aldehydgruppen. Das Vernetzungsmittel wird dabei vor oder während der Acetalisierung der Polyvinylalkohole mit Butyraldehyd zugegeben.

15 Die Vernetzung von Polyvinylbutyralen mit Dialdehyden führt jedoch aufgrund der hohen Reaktivität der Aldehyde zu stark vernetzten, sehr hochmolekularen und daher teilweise unlöslichen Polyvinylbutyralen. Darüber hinaus ist die Vernetzungsreaktion aufgrund der geringen Selektivität nur schwer kontrollierbar, wodurch die Herstellung reproduzierbarer Produktqualitäten sehr schwierig ist.

20 In der DE-A-100 18 517 wird vorgeschlagen, Diester, insbesondere der Oxalsäure, für die Vernetzung von Polyvinylbutyralen einzusetzen. Auf diese Weise können höhermolekulare Produkte mit sehr guter Reproduzierbarkeit hergestellt werden. Nachteilig ist jedoch die Notwendigkeit, dass das Vernetzungsreagenz als Additiv vor der Folienextrusion zugegeben werden muss. Hierdurch ergeben sich wegen der Zweiphasigkeit des Systems
25 Homogenisierungsprobleme, die eine effektive Vormischung als zusätzlichen Verfahrensschritt erforderlich machen. Außerdem bedeutet die Notwendigkeit

der Zugabe eines Vernetzers eine mögliche Fehlerquelle für den Folien-Hersteller, da Wäge- und Dosierfehler nie völlig auszuschließen sind. Ein weiterer Nachteil ist die Freisetzung von bei der Umesterung entstehenden niedermolekularen Alkoholen, die unter Umständen zu höheren, betrieblichen Sicherheitsauflagen führen können.

Ferner ist bekannt, Polyvinylbutyrale in Beschichtungsanwendungen durch Vernetzungsreagenzien zu vernetzen, deren funktionelle Gruppen mit den OH-Gruppen des Polyvinylbutyrals chemische Bindungen eingehen können. Beispiele für derartige Vernetzungsreagenzien sind Phenol-Formaldehydharze, polyfunktionelle Aldehyde, polyfunktionelle Epoxide, Epoxidharze, Melaminharze und polyfunktionelle Isocyanate. Eine Übersicht über Verbindungen, die zur Vernetzung von Polyvinylbutyralen eingesetzt werden können, gibt z.B. die Produktbroschüre „Mowital“, Ausgabe August 1997, der Clariant GmbH. Nachteilig ist auch hier die Notwendigkeit der Zugabe eines Vernetzers. Nachteilig ist darüber hinaus, dass Polyvinylbutyral nicht mit allen Vernetzungsreagenzien verträglich ist, wodurch deren Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt sind.

In der nicht-vorveröffentlichten DE 10143190 wird beschrieben, dass sich Polyvinylbutyrale, die geringe Mengen coacetalisierter, säurefunktionalisierter Aldehyde enthalten, thermisch vernetzen lassen, ohne dass es des Zusatzes separater Vernetzungsmittel bedarf.

Nachteilig an diesen selbstvernetzenden Polymeren ist jedoch, dass zu deren Herstellung eine weitere Komponente zugegeben werden muss (Möglichkeit von Wäge- und/oder Dosierfehlern). Außerdem sind die bevorzugten säurefunktionalisierten Aldehyde gegenüber Butyraldehyd relativ teuer und weisen eine erheblich verminderte Reaktivität auf. Dies bedingt zwangsläufig schlechtere Raum/Zeit-Ausbeuten (längere Kesselbelegzeiten), höhere Energiekosten und eine stärkere Umwelt- bzw. Kläranlagenbelastung (höhere

CSB-Werte des Abwassers bedingen höhere Abgaben an den Kläranlagen-Betreiber).


Der vorliegenden Erfindung lag somit die Aufgabe zugrunde, vorzugsweise hochmolekulare, Polyvinylacetale, insbesondere Polyvinylbutyrale, zur
5 Verfügung zu stellen, die sich unter hoher Reproduzierbarkeit und ohne Zusatz eines separaten Vernetzungsreagenzes bzw. weiterer Acetalisierungs-Komponenten herstellen lassen und sich für die Erzeugung von Produkten, wie z.B. Folien und Beschichtungen, insbesondere Verbundglasscheiben, hervorragend eignen. Dabei sollten die erfindungsgemäßen Polyvinylacetale
10 nicht die vorstehend beschriebenen Nachteile aufweisen.

Es wurde nun gefunden, dass sich Polyvinylacetale, insbesondere Polyvinylbutyrale, die direkt an der Polymer-Kette (Backbone) gebundene Carboxylgruppen enthalten, bei relativ niedrigen Temperaturen thermisch vernetzen lassen. Dieses Ergebnis ist insofern sehr überraschend als sich die
15 Polymer-Ketten für die zur Vernetzung führende Veresterungs-Reaktion räumlich sehr nahe kommen müssen, was wegen des hohen Platzbedarfs der ringförmigen Acetal-Fragmente einer starken sterischen Behinderung unterliegt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein vernetztes Polyvinylacetal, das aus mindestens einem Polyvinylacetal (I) erhältlich ist,


20 welches durch Umsetzung mindestens eines Polymers (A), das

a.) 1,0 bis 99,9 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (1)




(1)

b.) 0 bis 99,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (2)




(2)

c.) 0 bis 70,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (3)




(3)

d.) 0,1 bis 30,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (4)



(4)

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymers (A) enthält,
mit mindestens einer Verbindung (B) der Formel (5) erhältlich ist,



(5)

- 5 indem man zumindest teilweise Gruppen der Formel (1) und der Formel (4) miteinander verestert.

Dabei sind die jeweiligen Struktureinheiten natürlich voneinander verschieden, insbesondere umfasst die Struktureinheit der allgemeinen Formel (3) nicht die Struktureinheiten der allgemeinen Formel (1), (2) und/oder (4).

- 10 Der Rest R¹ stellt jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff oder Methyl, vorzugsweise Wasserstoff dar.

Der Rest R² kennzeichnet Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise einen Alkylrest mit 1 bis 6

Kohlenstoffatomen, zweckmäßigerweise eine Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, n-Butyl-, sec-Butyl-, tert-Butyl-, n-Pentyl- oder eine n-Hexylgruppe, vorteilhafterweise eine Methyl- oder eine Ethylgruppe, insbesondere eine Methylgruppe.

- 5 Die Reste R^3 , R^4 , R^5 und R^6 sind jeweils unabhängig voneinander Reste mit einem Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol, zweckmäßigerweise Wasserstoff, ein gegebenenfalls verzweigter, aliphatischer oder cycloaliphatischer Rest mit 1 bis 16 Kohlenstoffatomen, der gegebenenfalls eine oder mehrere Carbonsäureester-, Carbonsäureamid- und/oder
- 10 Sulfonsäuregruppen enthalten kann.

- Besonders bevorzugte Struktureinheiten der Formel (3) leiten sich von geradkettigen oder verzweigten Olefinen mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen, (Meth)acrylamiden und/oder Ethylensulfonsäure ab. Dabei haben sich Olefine, insbesondere solche mit einer endständigen C-C-Doppelbindung, die
- 15 vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisen, insbesondere Ethylen, als ganz besonders günstig erwiesen. Weiterhin führen auch Struktureinheiten (3), die sich von Acrylamidopropenylsulfonsäure (AMPS) ableiten, erfindungsgemäß zu ganz besonders vorteilhaften Ergebnissen.

- Der Rest R^7 ist Wasserstoff, eine Carboxylgruppe (COOH) oder eine
- 20 Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, zweckmäßigerweise Wasserstoff oder eine Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, n-Butyl-, sec-Butyl-, tert-Butyl-, n-Pentyl- oder eine n-Hexylgruppe, die gegebenenfalls eine oder mehrere COOH-Gruppen als Substituent aufweisen kann..

- Der Rest R^8 bezeichnet Wasserstoff, eine Carboxylgruppe oder eine
- 25 Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, zweckmäßigerweise Wasserstoff oder eine Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, n-Butyl-, sec-Butyl-, tert-Butyl-, n-Pentyl- oder eine n-Hexylgruppe, die gegebenenfalls eine oder

mehrere COOH-Gruppen als Substituent aufweisen kann. Besonders bevorzugte Reste R^8 umfassen Wasserstoff, eine Methylgruppe und $-CH_2COOH$.


- Die Reste R^9 und R^{10} sind jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, COOH, eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine Arylgruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen. Dabei können diese Alkyl- und Arylreste mit einer oder mehreren Carboxyl-, Hydroxyl-, Sulfonsäuregruppen und/oder Halogenatomen, wie Fluor, Chlor, Brom, Iod, substituiert sein. Zu den bevorzugten Verbindungen (B) gehören Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldehyd, n-Butyraldehyd, iso-Butyraldehyd, 2-Ethoxybutyraldehyd, Paraldehyd, 1,3,5-Trioxan, Capronaldehyd, 2-Ethylhexanal, Pelargonaldehyd, 3,5,5-Trimethylhexanal, 2-Formyl-benzoesulfonsäure, Aceton, Ethylmethylketon, Butylethylketon und/oder Ethylhexylketon. Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird Glyoxylsäure $HCO-COOH$ als Verbindung (B) verwendet.
- 15 Im Rahmen der vorliegenden Erfindung hat sich der Einsatz von Aldehyden, d. h. von Verbindungen der Formel (5) mit $R^9 =$ Wasserstoff und $R^{10} =$ Wasserstoff, eine Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder eine iso-Propylgruppe, vorzugsweise von Formaldehyd und/oder n-Butyraldehyd, insbesondere von n-Butyraldehyd, ganz besonders bewährt.
- 20 Die Gesamtanzahl an Struktureinheiten der Formel (2) ist vorzugsweise im Bereich von 0,01 bis 40 mol-%, zweckmäßigerweise im Bereich von 0,1 bis 25,0 mol-%, insbesondere im Bereich von 0,5 bis 15,0 mol-%, jeweils bezogen auf die Gesamtanzahl an Struktureinheiten der Formel (1) und (2). Dabei wird gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein
- 25 Polymer (A) eingesetzt, welches bezogen auf die Gesamtanzahl an Struktureinheiten der Formel (1) und (2) 0,5 bis 2,5 mol-% Struktureinheiten der Formel (2) enthält.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann das Polymer (A) einen syndiotaktischen, isotaktischen und/oder ataktischen Kettenaufbau besitzen. Weiterhin kann es sowohl als random- als auch als Blockcopolymer vorliegen.

- Die Viskosität des Polymers (A) ist erfindungsgemäß von untergeordneter Bedeutung, prinzipiell können sowohl niedermolekulare als auch hochmolekulare Polymere (A) eingesetzt werden. Dennoch hat es sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung als ganz besonders günstig erwiesen, dass das Polymer (A) eine Viskosität im Bereich von 1 bis 70 mPas, vorzugsweise im Bereich von 2 bis 40 mPas, zweckmäßigerweise im Bereich von 2,5 bis 35 mPas, insbesondere im Bereich von 3 bis 30 mPas, aufweist (gemessen als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung nach Höppler bei 20°C, DIN 53015).

Die Herstellung dieser als Rohstoffe eingesetzten Polyvinylacetale (I) ist bekannt und wird zum Beispiel in der DE 10011096 für andere Anwendungen beschrieben.

- Die erfindungsgemäßen, vernetzten Polyvinylacetale weisen somit die folgende Struktureinheit auf:



in der P und P' gleiche oder verschiedene Polyvinylacetal-Fragmente darstellen, die weitere gebundene Carbonsäure-Gruppen enthalten können.

- Als Ausgangsmaterialien können alle dem Fachmann bekannten Polyvinylacetale (I) eingesetzt werden, die direkt an der Polymer-Kette gebundene Carboxylgruppen enthalten. Die für deren Synthese verwendeten Carboxylgruppen-haltigen Polyvinylalkohole sind in großtechnischen Mengen verfügbare Produkte, die in der Regel durch Copolymerisation von Vinylestern mit olefinisch ungesättigten Carbonsäuren bzw. deren Derivaten (z. B.

Acrylsäure, Methacrylsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Crotonsäure, Itaconsäure) und nachfolgende Verseifung hergestellt werden.

Sie sind hinsichtlich ihres Molekulargewichtes in keiner Weise beschränkt, bevorzugt werden jedoch Polyvinylalkohole mit einem Molekulargewicht von
5 mindestens 20 000 g/mol eingesetzt.

Der Gehalt an Carboxylgruppen, bezogen auf das zu vernetzende Polymere, liegt vorzugsweise im Bereich von 0,001 bis 30,0 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,001 bis 5,0 Gew.-% und insbesondere im Bereich von 0,01 bis 2,0 Gew.-%.

10 Die Umsetzung der Ausgangsverbindungen (A) und (B) erfolgt vorzugsweise in mindestens einem inerten Lösungsmittel, wobei der Begriff „inertes Lösungsmittel“ für solche Lösungsmittel steht, die unter den jeweiligen Reaktionsbedingungen nicht den Ablauf der gewünschten Reaktion stören bzw.
15 gar verhindern. Ein in diesem Zusammenhang besonders zweckmäßiges Lösungsmittel ist Wasser.

Weiterhin führt man die Reaktion günstigerweise in Gegenwart saurer Katalysatoren durch. Geeignete Säuren umfassen sowohl organische Säuren, wie beispielsweise Essigsäure als auch mineralische Säuren, wie Salzsäure, Schwefelsäure und/oder Salpetersäure, wobei sich der Einsatz von Salzsäure,
20 Schwefelsäure und/oder Salpetersäure in der Technik besonders bewährt hat. Die Durchführung der Reaktion erfolgt vorzugsweise derart, dass man die Komponenten (A) in wässriger Lösung vorlegt, die Verbindung (B) in diese Lösung einträgt und anschließend den sauren Katalysator zutropft.

Die Reaktionstemperatur kann man über einen weiten Bereich variieren, aber
25 häufig liegt die Temperatur im Bereich von -20,0 °C bis 100,0 °C, vorzugsweise im Bereich von 0,0 °C bis 80,0 °C. Ähnliches gilt für den Druck bei der die

Umsetzung vollzogen wird. So kann die Reaktion sowohl bei Unterdruck als auch bei Überdruck stattfinden. Vorzugsweise wird sie aber bei Normaldruck durchgeführt. Obwohl die Reaktion auch unter Luft stattfinden kann, hat es sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung als günstig erwiesen, die Umsetzung
5 unter Schutzgasatmosphäre, vorzugsweise Stickstoff und/oder Argon, durchzuführen.

Die erfindungsgemäßen, vernetzten Polyvinylacetale enthalten in einer bevorzugten Ausführungsform Weichmacher. Als Weichmacher können dabei alle dem Fachmann bekannten Weichmacher eingesetzt werden. Der
10 Weichmacher wird dabei in üblichen Mengen eingesetzt, die dem Fachmann bekannt sind. Bekannte Weichmacher für Polyvinylacetale, insbesondere für Polyvinylbutyrale sind dabei die Ester aliphatischer Mono- und Dicarbonsäuren mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen bzw. Oligoalkylen-Glykolethern, Phosphorsäureester sowie verschiedene Phthalate, wie sie zum Beispiel in der
15 US-A-5 137 954 offenbart werden. Vorzugsweise eingesetzt werden jedoch die Diester von Di-, Tri- und Tetraethylenglykolen mit aliphatischen Monocarbonsäuren, Adipinsäure-Dialkylester sowie die in der nicht-vorveröffentlichten DE-A-101 00 681 beschriebenen Dibenzoate von Alkylen- und Polyalkylenglykolen.

20 Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Polyvinylacetale, das dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens ein Polyvinylacetal (I), gegebenenfalls zusammen mit mindestens einem Weichmacher, bei Massetemperaturen im Bereich von 120 bis 280°C, bevorzugt im Bereich von 140 bis 260°C, thermisch vernetzt wird.

25 Die thermische Vernetzung des Polyvinylacetals (I) kann dabei mit allen dem Fachmann bekannten beheizbaren Aggregaten, wie z.B. Öfen, Knetern, Extrudern, Pressen oder Autoklaven durchgeführt werden. Bevorzugt erfolgt die thermische Vernetzung jedoch in Extrudern oder in Knetaggregaten, da diese

eine gute Homogenisierung mit dem/den Weichmachern, der/die in einer bevorzugten Ausführungsform enthalten ist/sind, gewährleisten. Die Vernetzung ist dabei erkennbar an dem im Vergleich zum unvernetzten Polyvinylacetal (I) höheren Molekulargewicht des vernetzten Polyvinylacetals.

- 5 Der Grad der Vernetzung kann - je nach Anwendung - frei gewählt werden. Dennoch hat es sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung als ganz besonders zweckmäßig erwiesen, dass mindestens 10 mol-%, vorzugsweise mindestens 20 mol-%, zweckmäßigerweise mindestens 30 mol-%, insbesondere mindestens 40 mol-%, aller ursprünglich im Polyvinylacetal (I) enthaltenen Carboxylgruppen
- 10 verestert werden.

Mittels der bevorzugten Extrusion lassen sich die erfindungsgemäßen Polyvinylacetale in beliebiger Form herstellen. Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind somit auch Formkörper enthaltend die erfindungsgemäßen Polyvinylacetale, vorzugsweise die erfindungsgemäßen Polyvinylbutyrale.

- 15 Bevorzugt ist jedoch die direkte Verarbeitung zu Folien, mit Hilfe von Breitschlitzdüsen. Ein bevorzugter Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind somit Folien. Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetal-, insbesondere von Polyvinylbutyral-Folien sind dem Fachmann hinlänglich bekannt.

- Die erfindungsgemäßen Folien können dabei weitere, übliche Zusätze, wie z.B.
- 20 Oxidationsstabilisatoren, UV-Stabilisatoren, Farbstoffe, Füllstoffe, Pigmente und/oder Antihafmittel enthalten.

Aus den erfindungsgemäßen Folien, die die vernetzten Polyvinylacetale enthalten, können gemäß dem Fachmann bekannten Verfahren Verbundsicherheitsgläser hergestellt werden.

- 25 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit die Verwendung der erfindungsgemäßen Folien in Verbundsicherheitsgläsern.

Darüber hinaus finden die erfindungsgemäßen, vorzugsweise hochmolekularen, vernetzten Polyvinylacetale Verwendung in Beschichtungen von Substraten.

Die Beschichtungen können dabei auf den unterschiedlichsten Substraten, wie z.B. Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Textilien, Papier, Leder sowie keramischen und mineralischen Untergründen, appliziert werden.

Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind somit auch Beschichtungen, enthaltend die erfindungsgemäßen, vorzugsweise hochmolekularen, vernetzten Polyvinylacetale.

Die Beschichtungen können dabei als weitere Bestandteile beispielsweise weitere Polymerharze, Weichmacher, Pigmente, Füllstoffe, Stabilisatoren, Haftungsverbesserer, rheologische Hilfsmittel, den pH-Wert beeinflussende Additive und Additive, die chemische Reaktionen sowohl zwischen dem erfindungsgemäßen, vorzugsweise hochmolekularen, Polyvinylacetal und anderen Polymerharzen als auch zwischen den anderen Polymerharzen untereinander katalysieren, enthalten.

Die Aufbringung der Beschichtung kann dabei sowohl als Pulver, das anschließend bei erhöhter Temperatur aufgeschmolzen und vernetzt wird, als auch aus organischer Lösung mittels dem Fachmann bekannten Beschichtungsverfahren erfolgen. Bei Anwendung aus Lösung wird das unvernetzte, Carboxylgruppen-haltige Polyvinylacetal (I), gegebenenfalls zusammen mit weiteren Bindemitteln sowie gegebenenfalls mit anderen Bestandteilen, wie z.B. Weichmachern, Pigmenten, Füllstoffen, Stabilisatoren, Haftungsverbesserern, rheologische Hilfsmitteln, im Lösemittel oder Lösemittelgemisch gelöst und dann auf das zu beschichtende Substrat aufgebracht. Die Vernetzung erfolgt nach Abdampfen des Lösemittels. Vorzugsweise erfolgt die Vernetzung der Beschichtung in einem Temperaturbereich zwischen 120 und 280°C, insbesondere im Temperaturbereich

von 140 bis 260°C. Die Vernetzungsreaktion kann im Allgemeinen durch pH-Wert senkende Additive, wie z.B. organische und/oder anorganische Säuren, unterstützt werden.

Bei Anwendung in Beschichtungen zeigt sich die Vernetzung in einer Zunahme
5 der Lösungsmittelbeständigkeit der Beschichtung sowie einer Zunahme des Molekulargewichts im Vergleich zum unvernetzten Polyvinylacetal (I).

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung eignen sich die erfindungsgemäßen Polyvinylacetale insbesondere auch zur Herstellung ionenleitfähiger Zwischenschichten für elektrochrome Systeme.

10 Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäße vernetzte Polyvinylacetal zusammen mit einem weiteren Polyvinylacetal eingesetzt, welches ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts kleiner 10 000 000 g/mol, vorzugsweise kleiner 5 000 000 g/mol, zweckmäßigerweise kleiner 1 000 000 g/mol, bevorzugt kleiner 500 000
15 g/mol, insbesondere kleiner 250 000 g/mol, aufweist. Auf diese Weise können die insbesondere die Verarbeitungseigenschaften des erfindungsgemäßen vernetzten Polyvinylacetals, insbesondere bei der Extrusion, deutlich verbessert werden. den

Methoden zur Bestimmung des Gewichtsmittel des Molekulargewichts des
20 Polyvinylacetals sind dem Fachmann bekannt. Sie kann beispielsweise mittels statischer Lichtstreuung oder Gelpermeationschromatographie in einem geeignetem Lösungsmittel erfolgen. Alternativ bietet sich auch seine Ermittlung ausgehend vom korrespondieren Polyvinylalkohol mittels statischer Lichtstreuung oder Gelpermeationschromatographie in einer einem geeignetem
25 Lösungsmittel an.

In diesem Zusammenhang besonders zweckmäßige Polyvinylacetale sind durch Umsetzung mindestens eines Polymers (A') mit mindestens einer Verbindung (B') erhältlich. Dabei umfasst das Polymer (A'), jeweils bezogen auf sein Gesamtgewicht,

- 5 a.) 1,0 bis 99,9 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (1)



- b.) 0 bis 99,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (2)



- c.) 0 bis 70,0 Gew.-% von Struktureinheiten der Formel (3)



worin R³, R⁴, R⁵ und R⁶, jeweils unabhängig voneinander Reste mit einem Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind,


- 10 d.) weniger als 0,1 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,01 Gew.-%, zweckmäßigerweise weniger als 0,001 Gew.-%, insbesondere keine, Struktureinheiten der Formel (4)



Dabei sind die Reste R^1 bis R^8 wie vorstehend im Zusammenhang mit dem Polymer (A) beschrieben definiert und die besonders bevorzugten Ausführungsformen entsprechen denen im Zusammenhang mit dem Polymer (A) aufgeführten Ausführungsformen, wobei für die Polymere (A) und (A') die

5 Reste jeweils unabhängig voneinander gewählt werden können.

Die Verbindung (B') genügt der Formel (5)



(5)

wobei die Reste R^9 bis R^{10} wie vorstehend im Zusammenhang mit der Verbindung (B) beschrieben definiert sind und die besonders bevorzugten Ausführungsformen denen im Zusammenhang mit der Verbindung (B) aufgeführten Ausführungsformen entsprechen, wobei jedoch für die Verbindung

10 (B) und (B') die Reste jeweils unabhängig voneinander gewählt werden können.

Die Gesamtanzahl an Struktureinheiten der Formel (2) im Polymer (A') ist vorzugsweise im Bereich von 0,01 bis 40 mol-%, zweckmäßigerweise im Bereich von 0,1 bis 25,0 mol-%, insbesondere im Bereich von 0,5 bis 15,0 mol-%, jeweils bezogen auf die Gesamtanzahl an Struktureinheiten der Formel (1)

15 und (2). Dabei wird gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Polymer (A') eingesetzt, welches bezogen auf die Gesamtanzahl an Struktureinheiten der Formel (1) und (2) 0,5 bis 2,5 mol-% Struktureinheiten der Formel (2) enthält.

20 Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann das Polymer (A') einen syndiotaktischen, isotaktischen und/oder ataktischen Kettenaufbau besitzen. Weiterhin kann es sowohl als random- als auch als Blockcopolymer vorliegen.

Die Viskosität des Polymers (A') ist erfindungsgemäß von untergeordneter Bedeutung, prinzipiell können sowohl niedermolekulare als auch

25 hochmolekulare Polymere (A') eingesetzt werden. Dennoch hat es sich im

Rahmen der vorliegenden Erfindung als ganz besonders günstig erwiesen, dass das Polymer (A') eine Viskosität im Bereich von 1 bis 70 mPas, vorzugsweise im Bereich von 2 bis 40 mPas, zweckmäßigerweise im Bereich von 2,5 bis 35 mPas, insbesondere im Bereich von 3 bis 30 mPas, aufweist (gemessen als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung nach Höppler bei 20°C, DIN 53015).

Die Herstellung dieser als Rohstoffe eingesetzten Polyvinylacetale ist bekannt und wird zum Beispiel in der DE 10011096 für andere Anwendungen beschrieben.

Das Mischungsverhältnis des erfindungsgemäßen, selbstvernetzenden Polyvinylacetals und des Polyvinylacetals mit einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts kleiner 10 000 000 g/mol kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung prinzipiell beliebig gewählt werden. Es hat sich jedoch als überaus günstig erwiesen, dass das selbstvernetzende Polyvinylacetal und das Polyvinylacetal mit einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts kleiner 1 000 000 g/mol in einem Gewichtsverhältnis im Bereich von 1 : 10 bis 10 : 1, vorzugsweise in einem Gewichtsverhältnis im Bereich von 1 : 5 bis 5 : 1, zweckmäßigerweise in einem Gewichtsverhältnis im Bereich von 1 : 1 bis 1 : 10, insbesondere in einem Gewichtsverhältnis im Bereich von 1 : 1 bis 1 : 5, vorliegen.

Die nachfolgenden Beispiele und Vergleichsbeispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung, ohne dass hierdurch eine Beschränkung des Erfindungsgedanken erfolgen soll.

A. Bestimmungsmethoden

A.1 Bestimmung des Gehalts an Vinylacetat-Einheiten von Polyvinylacetalen

Das Polyvinylacetal wurde in einem Benzylalkohol/Ethanol-Gemisch gelöst. Die Acetatgruppen wurden mit einem Überschuß alkoholischer Kalilauge verseift.

Die überschüssige Kalilauge wurde mit Salzsäure zurücktitriert. Der Gehalt an Vinylacetat-Einheiten wurde anhand des Salzsäure-Verbrauchs errechnet.

A.2 Bestimmung der dynamischen Viskosität einer Lösung von Polyvinylalkohol

- 5 96,00 +/- 0,01g destilliertes Wasser und 4,00 +/- 0,01g Polyvinylalkohol wurden in einem 250 ml Erlenmeyerkolben mit Schliffstopfen eingewogen und bei 50°C in der Schüttelmaschine vollständig aufgelöst. Anschließend wurde auf 20°C abgekühlt und die dynamische Viskosität (DIN 53015; Methode nach Höppler) bei 20°C mit der Kugel 3 bestimmt.

10 A.3 Bestimmung des Gehalts an Acetyl-Gruppen von Polyvinylalkohol

- Analog Bestimmungsmethode A.1 wurde eine alkalische Esterhydrolyse mit einem Kaliumhydroxid-Überschuß durchgeführt und anschließend mit Salzsäure zurücktitriert. Ein Unterschied besteht lediglich in der Durchführung der gesamten Analyse im wässrigen Medium, da der als Edukt eingesetzte
- 15 Polyvinylalkohol wasserlöslich ist.

A.4 Schmelzindex

- Die Folien wurden vor Messung des Schmelzindexes 24 h bei 23°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % klimatisiert. Die Messung der Folien erfolgte mit einem Schmelzindex-Prüfgerät (Hersteller: Göttfert, Typ: MP-D) bei 190 °C
- 20 mit einer Belastung von 2,16 kg unter Verwendung einer 2 mm-Düse gemäß ISO 1133.

A.5 Pummel-Prüfung

- Die Prüfkörper wurden wie folgt hergestellt: Die Folien wurden bei einem Klima von 23 °C/30% relativer Luftfeuchte für 24 h klimatisiert. Die Verlegung
- 25 erfolgte auf 2 mm Floatglas in Feuer/Zinn-Orientierung der Folie zur

Glasoberfläche. Das Glas wurde vor Belegung mit vollentsalztem Wasser gewaschen. Die Herstellung der Verbundglasscheiben erfolgte durch Verpressen der Verbunde im Vorverbundofen mit Kalandermalzen bei Temperaturen zwischen 40°C und 100 °C, gefolgt vom Verpressen der Verbunde in einem Autoklaven bei einem Druck von 12 bar und einer Temperatur von 140 °C für 30 min.

Aus den Verbundgläsern wurden für die Durchführung der Pummel-Prüfung Prüfkörper mit einer Größe von 10 x 30 cm geschnitten. Die Durchführung des Tests erfolgte gemäß DE10100681. Bewertet wurde die Haftung der Folie zur Feuer-Seite des Glases.

A.6 Molekulargewicht Mw

Die Bestimmung der Molekulargewichte Mw (= Gewichtsmittel) der Polyvinylbutyrale erfolgte mittels Gelpermeationschromatographie (GPC) in Eisessig unter Verwendung von RI-Detektoren. Die Kalibrierung der Detektoren erfolgte mittels PVB-Eichstandards, deren Absolutwerte mittels statischer Lichtstreuung ermittelt wurden.

B. Beispiele

Als Polymer-Rohstoffe wurden verwendet (Gehaltsangaben in mol-%; Viskositätsangaben für 4 Gew.-%-ige wässrige Lösungen nach DIN 53015):

- Polymer A: 4,0% Acetyl, 2,1% Itaconsäure, 93,9% Vinylalkohol; Viskosität 30,9 mPas
- Polymer B: 1,8% Acetyl, 3,9% Maleinsäure, 94,3% Vinylalkohol; Viskosität 12,7 mPas
- Polymer C: 1,6% Acetyl, 98,4% Vinylalkohol; Viskosität 11,0 mPas
- Polymer D: 2,5% Acetyl, 0,9% Itaconsäure, 96,6% Vinylalkohol; Viskosität 31,3 mPas

- Polymer E: 0,6% Acetyl, 99,4% Vinylalkohol; Viskosität 30,0 mPas

Beispiel 1

In einem 10 Liter Glasreaktor wurden 2008g destilliertes Wasser und 5192g einer 10,40 Gew.-% carboxylgruppen-modifizierten Polyvinylalkohol

5 enthaltenden wässrigen Lösung vorgelegt. Dabei handelte es sich um eine 75:25-Mischung der Polymere A und B, die eine Viskosität nach Höppler von 26,1 mPas aufwies (gemessen als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung nach DIN 53015). Unter Rühren wurde bis zum Erreichen von 90°C Innentemperatur erhitzt und dann abgekühlt. Bei 35°C wurden langsam 308,9g Butyraldehyd

10 zugegeben, wobei die Temperatur um weitere 5°C fiel. Bei 14°C wurden innerhalb von 15 Minuten 78 ml 20 Gew.-%-ige Salzsäure zugetropft. Das Produkt fiel 53 Minuten nach Beendigung der Salzsäure-Dosierung als farbloser Niederschlag aus der Reaktionslösung aus. Direkt im Anschluß wurden innerhalb von 15 Minuten nochmal 374 ml 20 Gew.-%-iger Salzsäure

15 zugegeben. Danach wurde die Suspension innerhalb von 90 Minuten auf 65°C erwärmt und 1 Stunde unter fortgesetztem Rühren bei dieser Temperatur gehalten. Abschließend wurde das Polymer abgesaugt, bis zur neutralen Reaktion des Filtrats mit destilliertem Wasser gewaschen und bei 40°C im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Polyvinylacetal wies einen Gehalt von 6,3

20 Gew.-% Vinylacetat-Einheiten auf.

Beispiel 2

In einem 10 Liter Glasreaktor wurden 2052g destilliertes Wasser und 5148g einer 10,49 Gew.-% carboxylgruppen-modifizierten Polyvinylalkohol

25 enthaltenden wässrigen Lösung vorgelegt. Dabei handelte es sich um eine 80:20-Mischung der Polymere A und C, die eine Viskosität nach Höppler von 26,2 mPas aufwies (gemessen als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung nach DIN 53015). Unter Rühren wurde bis zum Erreichen von 90°C Innentemperatur erhitzt und dann abgekühlt. Bei 35°C wurden langsam 308,9g Butyraldehyd

zugegeben, wobei die Temperatur um weitere 5°C fiel. Bei 14°C wurden innerhalb von 15 Minuten 78 ml 20 Gew.-%-ige Salzsäure zugetropft. Das Produkt fiel 27 Minuten nach Beendigung der Salzsäure-Dosierung als farbloser Niederschlag aus der Reaktionslösung aus.

- 5 Nach weiteren 18 Minuten wurden innerhalb von 15 Minuten nochmal 374 ml 20 Gew.-%-iger Salzsäure zugegeben. Anschließend wurde die Suspension innerhalb von 90 Minuten auf 65°C erwärmt und 1 Stunde unter fortgesetztem Rühren bei dieser Temperatur gehalten. Danach wurde das Polymer abgesaugt, bis zur neutralen Reaktion des Filtrats mit destilliertem Wasser gewaschen und
- 10 bei 40°C im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Polyvinylacetal wies einen Gehalt von 5,1 Gew.-% Vinylacetat-Einheiten auf.

Beispiel 3

- In einem 10 Liter Glasreaktor wurden 1911g destilliertes Wasser und 5289g einer 10,21 Gew.-% carboxylgruppen-modifizierten Polyvinylalkohol
- 15 enthaltenden wässrigen Lösung vorgelegt. Dabei handelte es sich um eine 80:20-Mischung der Polymere D und C, die eine Viskosität nach Höppler von 26,2 mPas aufwies (gemessen als 4%-ige wässrige Lösung nach DIN 53015). Unter Rühren wurde bis zum Erreichen von 90°C Innentemperatur erhitzt und dann abgekühlt. Bei 35°C wurden langsam 308,9g Butyraldehyd zugegeben,
- 20 wobei die Temperatur um weitere 5°C fiel. Bei 14°C wurden innerhalb von 15 Minuten 78 ml 20 Gew.-%-ige Salzsäure zugetropft. Das Produkt fiel 32 Minuten nach Beendigung der Salzsäure-Dosierung als farbloser Niederschlag aus der Reaktionslösung aus. Nach weiteren 13 Minuten wurden innerhalb von 15 Minuten nochmal 374 ml 20 Gew.-%-iger Salzsäure zugegeben.
- 25 Anschließend wurde die Suspension innerhalb von 90 Minuten auf 65°C erwärmt und 1 Stunde unter fortgesetztem Rühren bei dieser Temperatur gehalten. Danach wurde das Polymer abgesaugt, bis zur neutralen Reaktion des Filtrats mit destilliertem Wasser gewaschen und bei 40°C im Vakuum

getrocknet. Das erhaltene Polyvinylacetal wies einen Gehalt von 3,8 Gew.-% Vinylacetat-Einheiten auf.

Beispiel 4

In einem 10 Liter Glasreaktor wurden 1927g destilliertes Wasser und 5273g einer 10,24 Gew.-% carboxylgruppen-modifizierten Polyvinylalkohol enthaltenden wässrigen Lösung vorgelegt. Dabei handelte es sich um eine 58:42-Mischung der Polymere B und E, die eine Viskosität nach Höppler von 26.0 mPas aufwies (gemessen als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung nach DIN 53015). Unter Rühren wurde bis zum Erreichen von 90°C Innentemperatur erhitzt und dann abgekühlt. Bei 35°C wurden langsam 308,9g Butyraldehyd zugegeben, wobei die Temperatur um weitere 5°C fiel. Bei 14°C wurden innerhalb von 15 Minuten 78 ml 20 Gew.-%-ige Salzsäure zugetropft. Das Produkt fiel 53 Minuten nach Beendigung der Salzsäure-Dosierung als farbloser Niederschlag aus der Reaktionslösung aus. Direkt im Anschluß wurden innerhalb von 15 Minuten nochmal 374 ml 20 Gew.-%-iger Salzsäure zugegeben. Danach wurde die Suspension innerhalb von 90 Minuten auf 65°C erwärmt und 1 Stunde unter fortgesetztem Rühren bei dieser Temperatur gehalten. Abschließend wurde das Polymer abgesaugt, bis zur neutralen Reaktion des Filtrats mit destilliertem Wasser gewaschen und bei 40°C im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Polyvinylacetal wies einen Gehalt von 5,8 Gew.-% Vinylacetat-Einheiten auf.

Vergleichsbeispiel 5

In einem 10 Liter Glasreaktor wurden 4058g destilliertes Wasser und 4239g einer 14,68 Gew.-% Polyvinylalkohol enthaltenden wässrigen Lösung vorgelegt. Der dabei verwendete Polyvinylalkohol wies einen Acetyl-Gehalt von 0,8 mol-%, einen Vinylalkohol-Gehalt von 99,2 mol-% und eine Viskosität nach Höppler von 26,5 mPas auf (gemessen als 4 Gew.-%-ige wässrige Lösung nach DIN 53015). Anschließend wurde unter Rühren bis zum Erreichen von 90°C

Innentemperatur erhitzt und dann abgekühlt. Bei 35°C wurden langsam 355,9g Butyraldehyd zugegeben, wobei die Temperatur um weitere 5°C fiel. Bei 14°C wurden innerhalb von 15 Minuten 90 ml 20 Gew.-%-ige Salzsäure zugetropft. Das Produkt fiel 7 Minuten nach Beendigung der Salzsäure-Dosierung als farbloser Niederschlag aus der Reaktionslösung aus. Nach weiteren 38 Minuten wurden innerhalb von 15 Minuten nochmal 431 ml 20 Gew.-%-iger Salzsäure zugegeben. Anschließend wurde die Suspension innerhalb von 90 Minuten auf 65°C erwärmt und 1 Stunde unter fortgesetztem Rühren bei dieser Temperatur gehalten. Danach wurde das Polymer abgesaugt, bis zur neutralen Reaktion des Filtrats mit destilliertem Wasser gewaschen und bei 40°C im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Polyvinylacetal wies einen Gehalt von 1,1 Gew.-% Vinylacetat-Einheiten auf.

Vergleichsbeispiel 6 und Beispiele 7-14 zeigen den Einsatz der erfindungsgemäßen Polyvinylacetale in Folien für Verbundsicherheitsglas.

15 Vergleichsbeispiel 6

296 g PVB gemäß Vergleichsbeispiel 5, 104 g Triethylenglykol-di-n-heptansäureester (3G7) und 0,75 g Tinuvin P wurden zu Folie extrudiert. Das Polyvinylacetal wurde vor der Extrusion in einem Labormischer (Hersteller: Brabender, Modell 826801) mit Weichmacher gemischt. Im Weichmacher wurde vor Herstellung der Mischung der UV-Stabilisator Tinuvin® P (Hersteller: Ciba Specialty Chemicals) gelöst. Aus der PVB/Weichmacher-Mischung wurden Flachfolie mit einer Dicke von 0,8 mm extrudiert. Die Extrusion erfolgten auf einem Doppelschneckenextruder mit gegenlaufenden Schnecken (Hersteller: Haake, System Rheocord 90), ausgerüstet mit Schmelzepumpe und Breitschlitzdüse. Die Einstellung der Heizzonen des Extruders war wie folgt:

Zone 1 - 3 (Zylinder): 240 °C

Schmelzepumpe: 220°C

Düse: 150 °C

Beispiele 7 – 10 belegen den Molekulargewichtsaufbau bei der Extrusion, erkennbar an der starken Zunahme der Schmelzviskosität.

Beispiele 7 - 10

- 5 Vorgehen analog Vergleichsbeispiel 6. Es wurde Polyvinylacetale gemäß Beispielen 1 - 4 eingesetzt. Aufgrund starkem Molekulargewichtsaufbaus und -daraus resultierend - zu hoher Viskosität der Schmelze musste die Extrusion bei Beispielen 7 – 10 nach kurzer Zeit abgebrochen werden, so dass keine verwertbare Folie erhalten wurde.
- 10 Bei den Beispielen 11 – 14 wurden daher die PVB-Typen gemäß Beispielen 1 - 4 mit PVB gemäß Vergleichsbeispiel 5 abgemischt, um so den Vernetzungsgrad zu verringern und die Extrusion zu ermöglichen. Die Molekulargewichte der Abmischungen wurden vor und nach Extrusion mittels GPC bestimmt. Der Molekulargewichtsaufbau ist erkennbar an den zunehmenden
- 15 Molekulargewichten M_w der Polymeren sowie an den niedrigen Werten des MFR 190. Die Ergebnisse sind gemäß Tabelle 1.

Beispiel 11

- Es wurden 236,8 g PVB gemäß Vergleichsbeispiel 5 und 59,2 PVB gemäß Beispiel 1 eingesetzt. Sonstige Formulierungsbestandteile und Durchführung wie
- 20 Vergleichsbeispiel 6.

Beispiel 12

Es wurden 236,8 g PVB gemäß Vergleichsbeispiel 5 und 59,2 PVB gemäß Beispiel 2 eingesetzt. Sonstige Formulierungsbestandteile und Durchführung wie Vergleichsbeispiel 6.

Beispiel 13

Es wurden 236,8 g PVB gemäß Vergleichsbeispiel 5 und 59,2 PVB gemäß Beispiel 3 eingesetzt. Sonstige Formulierungsbestandteile und Durchführung wie Vergleichsbeispiel 6.

5 Beispiel 14

Es wurden 236,8 g PVB gemäß Vergleichsbeispiel 5 und 59,2 PVB gemäß Beispiel 4 eingesetzt. Sonstige Formulierungsbestandteile und Durchführung wie Vergleichsbeispiel 6.

Tabelle 1: Ergebnisse der Folienausprüfung

	Vergleichs beispiel 6	Beispiel 11	Beispiel 12	Beispiel 13	Beispiel 14
Mw PVB, vor Extrusion [g/mol]	107850	106150	104750	110350	102250
Mw PVB, nach Extrusion [g/mol]	104450	128800	125300	121200	119900
MFR 190 [g/10 min]	2,36	Nicht messbar	0,54	0,74	0,92
Pummel Feuerseite	9	9	9	9	9

Beispiel 15 und Vergleichsbeispiel 16 zeigen den Einsatz der erfindungsgemäßen Polyvinylacetale in Beschichtungen.

Beispiel 15

- 5 12 g des PVB's aus Beispiel 1 wurden in einem Lösemittelgemisch aus 66,7 g Ethanol, 38,2 g n-Butanol, 16,6 g 3-Methoxybutanol sowie 16,6 g Ethylenglycol gelöst. Die Lösung wurde mit einer Naßschichtdicke von 200 μm auf ein Prüfblech aus Aluminium aufgetragen und bei Raumtemperatur an Luft vorgetrocknet. Danach wurde das Prüfblech bei 180 °C für 15 min eingebrannt.
- 10 Die resultierende Trockenschichtdicke, gemessen mit dem Minitest 600 FN2 der Fa. Erichsen GmbH & Co. KG, ergab einen Mittelwert von 4,8 μm .

Vergleichsbeispiel 16

- 12 g des PVB's aus Vergleichsbeispiel 1 wurden in dem Lösemittelgemisch aus Beispiel 5 gelöst und ebenfalls mit einer Naßschichtdicke von 200 μm auf ein Prüfblech aus Aluminium aufgetragen. Vortrocknung und Einbrennen wurde analog zu Beispiel 15 durchgeführt. Die nach der im Beispiel 15 beschriebene Methode zur Messung der Trockenschichtdicke ergab einen Wert von 3,4 μm .

- Zur Ausprüfung der Beschichtungen aus Beispiel 15 und Vergleichsbeispiel 16 wurden der Ethanolabriebtest sowie der Acetonabriebtest verwendet. Dazu wurde ein Baumwolltuch mit Ethanol bzw. Aceton getränkt und über die eingebrannte Beschichtung gerieben. Tabelle 2 gibt die Anzahl der
- 5 Doppelstriche wieder, die angewendet wurden, um die Beschichtung durchzureiben. Höhere Zahlenwerte in diesem Test sagen aus, daß die Beschichtung aus Beispiel 15 viel langsamer als die Beschichtung von Vergleichsbeispiel 16 von Ethanol bzw. Aceton angegriffen wird, das heißt, daß
- 10 erstere stark vernetzt ist. Unterstützt wird dieses Ergebnis zusätzlich durch die Tatsache, daß die Trockenschichtdicke der Beschichtung aus Vergleichsbeispiel 15 geringer war als die aus Beispiel 16 und daher theoretisch eher hätte durchgerieben werden müssen.

Tabelle 2: Ergebnisse der Abriebtests


	Beispiel 15	Vergleichsbeispiel 16
Anzahl der Doppelstriche im Acetonabriebtest	> 100	30
Anzahl der Doppelstriche im Ethanolabriebtest	> 100	15

Patentansprüche:

1. Vernetztes Polyvinylacetal, dadurch gekennzeichnet, dass es aus mindestens einem Polyvinylacetal (I) erhältlich ist,

welches durch Umsetzung mindestens eines Polymers (A), das


- 5 a.) 1,0 bis 99,9 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (1)



(1)

worin R¹ Wasserstoff oder Methyl bedeutet,


- b.) 0 bis 99,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (2)



(2)

worin R² Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellt,


- 10 c.) 0 bis 70,0 Gew.-% von Struktureinheiten der Formel (3)



(3)

worin R³, R⁴, R⁵ und R⁶, jeweils unabhängig voneinander Reste mit einem Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind,


- d.) 0,0001 bis 30,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (4)



(4)

worin R^7 und R^8 , jeweils unabhängig voneinander, Wasserstoff, eine Carboxylgruppe oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen darstellt, die gegebenenfalls eine oder mehrere COOH-Gruppen als Substituenten aufweisen kann,

- 5 jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymers (A) enthält, mit mindestens einer Verbindung (B) der Formel (5) erhältlich ist,



(5)


worin R^9 und R^{10} jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, COOH, eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine gegebenenfalls substituierte Arylgruppe mit 6 bis 12

- 10 Kohlenstoffatomen sind,

indem man zumindest teilweise Gruppen der Formel (1) und der Formel (4) miteinander verestert.

2. Polyvinylacetal gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dessen Gesamtgehalt an veresterten und nicht-veresterten Carboxylgruppen im Bereich von 0,001 bis 10,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Polyvinylacetals, liegt.
- 15
3. Polyvinylacetal gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass dessen Gesamtgehalt an veresterten und nicht-veresterten Carboxylgruppen im Bereich von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Polyvinylacetals, liegt.
- 20


4. Polyvinylacetal gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass dessen Gesamtgehalt an veresterten und nicht-veresterten Carboxylgruppen im Bereich von 0,01 bis 2,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Polyvinylacetals, liegt.
- 5 5. Polyvinylacetal gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es Weichmacher enthält.
6. Verfahren zur Herstellung eines Polyvinylacetals gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Polyvinylacetal (I), gegebenenfalls zusammen mit mindestens einem
10 Weichmacher, bei Massetemperaturen im Bereich von 120 bis 280°C thermisch vernetzt wird.
7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die thermische Vernetzung in einem Extruder, Knetaggregat oder einem anderen beheizbaren Aggregat durchgeführt wird.
- 15 8. Formmasse enthaltend ein Polyvinylacetal gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5.
9. Formmasse gemäß Anspruch 8 weiterhin enthaltend ein Polyvinylacetal mit einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts kleiner 1 000 000 g/mol.
10. Formmasse gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
20 Polyvinylacetal mit einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts kleiner 10 000 000 g/mol durch Umsetzung mindestens eines Polymers (A'), das
a.) 1,0 bis 99,9 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (1)



(1)

worin R¹ Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

b.) 0 bis 99,0 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (2)




(2)

worin R² Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellt,

5


c.) 0 bis 70,0 Gew.-% von Struktureinheiten der Formel (3)



(3)

worin R³, R⁴, R⁵ und R⁶, jeweils unabhängig voneinander Reste mit einem Molekulargewicht im Bereich von 1 bis 500 g/mol sind,

d.) weniger als 0,1 Gew.-% Struktureinheiten der Formel (4)




(4)

worin R⁷ und R⁸, jeweils unabhängig voneinander, Wasserstoff, eine Carboxylgruppe oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen darstellt, die gegebenenfalls eine oder mehrere COOH-Gruppen als Substituenten aufweisen kann,

10

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymers (A') enthält,


mit mindestens einer Verbindung (B') der Formel (5) erhältlich ist,



(5)

worin R^9 und R^{10} jeweils unabhängig voneinander Wasserstoff, COOH , eine Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder eine gegebenenfalls substituierte Arylgruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen sind.

- 5 11. Formmasse gemäß mindestens einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das vernetzte Polyvinylacetal und das Polyvinylacetal mit einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts kleiner 10 000 000 g/mol in einem Gewichtsverhältnis im Bereich von 1 : 10 bis 10 : 1 vorliegen.
- 10 12. Folie enthaltend eine Formmasse gemäß mindestens einem der Ansprüche 8 bis 11.
13. Verwendung einer Folie gemäß Anspruch 12 zur Herstellung von Verbundsicherheitsgläsern.
14. Beschichtung enthaltend eine Formmasse gemäß mindestens einem der Ansprüche 8 bis 11.
- 15 15. Verwendung einer Formmasse gemäß mindestens einem der Ansprüche 8 bis 11 zur Herstellung ionenleitfähiger Zwischenschichten für elektrochrome Systeme.



(5)

indem man zumindest teilweise Gruppen der Formel (1) und der Formel (4) miteinander verestert. Dabei sind die Reste R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹ und R¹⁰ gemäß der Beschreibung definiert.

5 Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung auch Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen Polyvinylacetals sowie seine Verwendung.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT 03/06973

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C08F/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2 332 899 A (G. F. D'ALELIO) 26 October 1943 (1943-10-26) page 1, column 2, line 14 -page 2, column 1, line 58 page 3, column 2, line 28 -page 4, column 1, line 58 page 5, column 1, line 10 - line 30 page 7, column 2, line 34 -page 8, column 1, line 18 page 8, column 1, line 56 -page 9, column 1, line 55; claims 1-19	1-15
X	EP 1 180 529 A (WACKER-CHEMIE GMBH) 20 February 2002 (2002-02-20) page 2, line 47 -page 3, line 20; claims 1-14	1

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *8* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 October 2003

Date of mailing of the international search report

06/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Permentier, W

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT 03/06973

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 01 79305 A (CLARIANT GMBH) 25 October 2001 (2001-10-25) cited in the application claims 1-11 ----	1
A	EP 1 180 528 A (WACKER-CHEMIE GMBH) 20 February 2002 (2002-02-20) claims 1-13 ----	1
A	EP 0 174 479 A (HOECHST AG) 19 March 1986 (1986-03-19) claims 1-11 ----	1
A	US 2 882 161 A (J. R. DANN) 14 April 1959 (1959-04-14) the whole document -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/JP 03/06973

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2332899	A	26-10-1943	NONE	
EP 1180529	A	20-02-2002	DE 10040171 A1 AT 228146 T DE 50100059 D1 EP 1180529 A1 US 2002040078 A1	07-03-2002 15-12-2002 02-01-2003 20-02-2002 04-04-2002
WO 0179305	A	25-10-2001	DE 10018517 A1 CZ 20023398 A3 WO 0179305 A2 EP 1272534 A2 US 2003166788 A1	18-10-2001 12-02-2003 25-10-2001 08-01-2003 04-09-2003
EP 1180528	A	20-02-2002	DE 10040178 A1 AT 227311 T CN 1339532 A DE 50100048 D1 EP 1180528 A1 US 2002042459 A1	07-03-2002 15-11-2002 13-03-2002 12-12-2002 20-02-2002 11-04-2002
EP 174479	A	19-03-1986	DE 3429440 A1 CS 8505780 A2 DE 3577712 D1 EP 0174479 A2 JP 61055102 A MX 168131 B US 4751266 A	20-02-1986 12-09-1990 21-06-1990 19-03-1986 19-03-1986 04-05-1993 14-06-1988
US 2882161	A	14-04-1959	FR 1158162 A GB 843501 A	11-06-1958 04-08-1960

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

PO 03/06973

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C08F8/28

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C08F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2 332 899 A (G. F. D'ALELIO) 26. Oktober 1943 (1943-10-26) Seite 1, Spalte 2, Zeile 14 -Seite 2, Spalte 1, Zeile 58 Seite 3, Spalte 2, Zeile 28 -Seite 4, Spalte 1, Zeile 58 Seite 5, Spalte 1, Zeile 10 - Zeile 30 Seite 7, Spalte 2, Zeile 34 -Seite 8, Spalte 1, Zeile 18 Seite 8, Spalte 1, Zeile 56 -Seite 9, Spalte 1, Zeile 55; Ansprüche 1-19	1-15
X	EP 1 180 529 A (WACKER-CHEMIE GMBH) 20. Februar 2002 (2002-02-20) Seite 2, Zeile 47 -Seite 3, Zeile 20; Ansprüche 1-14	1

	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/11/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Permentier, W

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 01 79305 A (CLARIANT GMBH) 25. Oktober 2001 (2001-10-25) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1-11 ----	1
A	EP 1 180 528 A (WACKER-CHEMIE GMBH) 20. Februar 2002 (2002-02-20) Ansprüche 1-13 ----	1
A	EP 0 174 479 A (HOECHST AG) 19. März 1986 (1986-03-19) Ansprüche 1-11 ----	1
A	US 2 882 161 A (J. R. DANN) 14. April 1959 (1959-04-14) das ganze Dokument -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT 03/06973

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2332899	A	26-10-1943	KEINE	
EP 1180529	A	20-02-2002	DE 10040171 A1	07-03-2002
			AT 228146 T	15-12-2002
			DE 50100059 D1	02-01-2003
			EP 1180529 A1	20-02-2002
			US 2002040078 A1	04-04-2002
WO 0179305	A	25-10-2001	DE 10018517 A1	18-10-2001
			CZ 20023398 A3	12-02-2003
			WO 0179305 A2	25-10-2001
			EP 1272534 A2	08-01-2003
			US 2003166788 A1	04-09-2003
EP 1180528	A	20-02-2002	DE 10040178 A1	07-03-2002
			AT 227311 T	15-11-2002
			CN 1339532 A	13-03-2002
			DE 50100048 D1	12-12-2002
			EP 1180528 A1	20-02-2002
			US 2002042459 A1	11-04-2002
EP 174479	A	19-03-1986	DE 3429440 A1	20-02-1986
			CS 8505780 A2	12-09-1990
			DE 3577712 D1	21-06-1990
			EP 0174479 A2	19-03-1986
			JP 61055102 A	19-03-1986
			MX 168131 B	04-05-1993
			US 4751266 A	14-06-1988
US 2882161	A	14-04-1959	FR 1158162 A	11-06-1958
			GB 843501 A	04-08-1960